

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Teinte acajou pour raviver et restaurer la couleur du bois décoloré.

\*Formule pénétrante

\*Résistant à la décoloration pour usage intérieur et extérieur

\* Peut être mélangé aux vernis monocomposant (respecter le taux de dilution) pour obtenir une teinte plus foncée.

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Teinte</b>	YAA825-Acajou
<b>Finition</b>	Satiné Mat
<b>Masse Volumique</b>	0.94
<b>Extrait Sec en Volume (%)</b>	1%
<b>Délai de Péréemption</b>	2 Année(s)
<b>COV</b>	932 g/L
<b>Conditionnement Unitaire</b>	375 ml

#### INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	3 H		2 H		1 H		30 minutes	

  

Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Batbets Interstain	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Goldspar	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Goldspar Satin	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Original	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Schooner	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-

**Note:** Pour tout produit bi-composants, y compris Epiglass HT9000, attendre 2 à 3 jours avant surcouchage.

#### APPLICATION ET USAGE

<b>Préparation</b>	Poncer à l'abrasif grade 80-180. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche.
<b>Méthodes</b>	Appliquer une ou deux couches selon la teinte. Terminer avec les vernis monocomposants d'International. Il est également possible de le mélanger aux vernis monocomposant d'International, pour obtenir une teinte plus foncée.
<b>Conseils</b>	<b>Mélange</b> Bien mélanger. <b>Diluant</b> YTA800 Diluant n°1 <b>Nettoyant</b> YTA800. Diluant n°1
<b>Quelques Points Importants</b>	La température du produit devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
<b>Compatibilité/Supports</b>	Convient pour tous types de bois. Ne s'utilise que sur bois nu. Peut être mélangé avec tous les vernis International pour obtenir une teinte plus foncée.
<b>Nombre de Couches</b>	1 à 3 selon spécification
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse. Egalement chiffon et pad

#### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

<b>Stockage</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b> Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Batbets Interstain, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
	<b>TRANSPORT</b> Batbets Interstain doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Batbets Interstain

## Vernis

Teinte acajou



### Sécurité

#### GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

#### ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Batbets Interstain ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

### NOTES IMPORTANTES

*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

---

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Référence :3428 Batbets Interstain Date d'émission :07/05/2019