

DESCRIPTION DU PRODUIT

Goldspar Satin est un vernis monocomposant de finition satinée pour intérieur et à séchage rapide qui minimise le risque de contamination par la poussière. Ce vernis de type traditionnel fournit une finition satinée et dure résistante aux acides faibles et aux produits alcalins.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YVA251
Finition	Satiné
Masse Volumique	0.900
Extrait Sec en Volume (%)	46%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	425 g/L
Conditionnement Unitaire	375 ml 750 ml 2.5 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	5 H		3 H		1 H		30 minutes	
Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Goldspar Satin	24 H	4 jour(s)	15 H	3 jour(s)	6 H	2 jour(s)	3 H	1 jour(s)

APPLICATION ET USAGE

Préparation	<p>BOIS DEJA VERNIS En bon état Nettoyer au diluant. Poncer légèrement à l'abrasif grade 280-320. Dépoussiérer à l'aide de chiffons imbibés de diluant N°1. En mauvais état Eliminer tous les anciens revêtements.</p> <p>BOIS NU Assurez-vous que la surface est parfaitement dégraissée. Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-180 puis au grade 280. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche. Primaires sur bois nu Diluer la première couche à 10-15 % avec le Diluant N°1.</p>
Méthodes	Appliquer un minimum de 3 couches non diluées, plus si l'on utilise un rouleau. Eviter d'appliquer directement depuis la boîte. Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé.
Conseils	<p>Mélange Bien mélanger avant utilisation. Diluant Diluant n°1, Diluant n°3 Nettoyant Diluant n°1 Application Airless (Application pistolet : Professionnels uniquement) Pression : 176-210 bars. Taille de la buse : 1365-1580. Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement) Pression : 2-3 bars. Taille de la buse : 1.1-1.4mm. Diluer à 25-30% au diluant n°3 Rouleau Dans le cas d'une application au rouleau, lisser avec une brosse ou un pad afin d'éviter l'enfermement des bulles d'air dans le film. Autre Pour une application au pistolet Airmix : Pression : 2 bars. Taille de la buse : 06-113. Pour de meilleurs résultats, égréner légèrement entre couches au grade 320-400. Eviter d'appliquer directement depuis la boîte. Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé.</p>
Quelques Points Importants	N'utiliser que les diluants préconisés. Ne pas utiliser en zones immergées. Ne pas appliquer en plein soleil. La température du produit devra être comprise entre 15°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	S'utilise sur tous les types de bois dont la surface a été correctement préparée.
Nombre de Couches	3 minimum
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 11.5 m²/L (Pratique) - 10.3 m²/L

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Goldspar Satin

Vernis

Vernis yacht satiné à séchage rapide



Epaisseur de film sec recommandée par couche 40 microns secs à la brosse

Epaisseur Humide recommandée par couche 87 microns humides à la brosse

Méthodes d'Application Brosse, Rouleau, Airmix, Application Airless, Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement)

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Goldspar Satin, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Goldspar Satin doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Goldspar Satin ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Référence :3201 Goldspar Satin Date d'émission :10/10/2021