

Interfill 833

Enduits

Enduit de Finition



DESCRIPTION DU PRODUIT

Interfill 833 est un enduit de finition facilement ponçable utilisable sur Interfill 830, pour corriger les petits défauts de surface avant application des couches finales.

* Film extra lisse

* Facilement ponçable

* Teinte différente de l'Interfill 830

Interfill 833 peut être appliqué à la spatule, au couteau à enduire ou au règle, jusqu'à 3mm d'épaisseur.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YAA813
Finition	Mat
Masse Volumique	0.83
Extrait Sec en Volume (%)	100%
Rapport de Mélange	1:1 en volume (livré pré-dosé) Rapport de mélange en poids : 1,14/1 YAA813/YAA814
Convertisseur/Durcisseur	YAA814
Délai de Péremption	2 Année(s)
COV	76 g/L
Conditionnement Unitaire	5 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Ponçable	38 H	28 H	17 H	12 H
Durée de vie du mélange	80 minutes	70 minutes	50 minutes	30 minutes

Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Epoxy GP Coating	5 jour(s)	Non applicable	3 jour(s)	Non applicable	2 jour(s)	Non applicable	1 jour(s)	Non applicable
Interprime 820	5 jour(s)	Non applicable	3 jour(s)	Non applicable	2 jour(s)	Non applicable	1 jour(s)	Non applicable
Interprime 880	5 jour(s)	Non applicable	3 jour(s)	Non applicable	2 jour(s)	Non applicable	1 jour(s)	Non applicable
Interprotect	5 jour(s)	Non applicable	3 jour(s)	Non applicable	2 jour(s)	Non applicable	1 jour(s)	Non applicable
Interprotect (Professional)	5 jour(s)	Non applicable	3 jour(s)	Non applicable	2 jour(s)	Non applicable	1 jour(s)	Non applicable

Note: Tout les enduits devront être ponçés afin de permettre la bonne adhérence des couches suivantes. L'enduit poncé devra être surcouché par un enduit époxydique ou Interprime 8xx série dans un délai de 3 mois. Au-delà, un nouveau ponçage sera nécessaire.

APPLICATION ET USAGE

Préparation	SURFACES DEJA PEINTES En bon état Laver avec Super Cleaner, rincer à l'eau douce puis laisser sécher. Balayer à l'abrasif ou poncer à l'abrasif grade 180 - 280. En mauvais état / réparations Les anciens revêtements doivent être éliminés jusqu'au retour à un fond sain puis enduits avec Interfill 830. INTERFILL 830 Poncer à l'abrasif grade 80-180. POLYESTER NU / COMPOSITE Egrainer à l'abrasif grade 120 - 180. Eliminer tous les résidus de ponçage à l'aide d'une soufflette et d'une brosse propre ou d'un balai. Pour un meilleur résultat, utiliser un aspirateur
Méthodes	Bien mélanger les deux composants jusqu'à obtenir une teinte homogène. Eliminer toutes poussières du support. Appliquer fermement. Après durcissement, poncer délicatement au grade 80-100 humide ou à sec. Interfill 833 peut être surcouché par lui-même dès qu'il est suffisamment dur afin de ne pas être soulevé lors de son surcouchage.
Conseils	Diluant International GTA220 pour le nettoyage du matériel uniquement. Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans un environnement trop humide et à trop basses températures peut provoquer la formation d'un voile de surface qu'il faudra éliminer soit par un lavage au détergent suivi d'un rinçage à l'eau douce, soit par ponçage, avant d'appliquer d'autres couches. Autre Etaler le mélange dans un bac plat afin d'éviter une montée en température excessive et prolonger la durée d'utilisation. Afin d'assurer l'enduisage correct des petits trous et défauts de l'Interfill® 830, déplacer la règle d'avant en

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Interfill 833

Enduits

Enduit de Finition



	arrière sur la zone concernée.
Quelques Points Importants	Ne pas utiliser sans avoir soigneusement mélangé avec la quantité préconisée de durcisseur. Ne pas dépasser les épaisseurs humides préconisées par couche Ne pas utiliser au-dessous de 10°C. La température du produit devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 10°C et 35°C. Ne pas diluer. Ne jamais essuyer au solvant ou au diluant les enduits.
Compatibilité/Supports	Interfill 833 s'applique sur les enduits époxydiques durs et poncés, tel qu' Interfill 830, sur polyester revêtu de gelcoat et sur matériaux composites parfaitement secs.
Nombre de Couches	Comme spécifié
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 0.33 m ² /L environ 3mm/3000microns de film humide
Epaisseur de film sec recommandée par couche	3000 microns secs A la truelle ou au règle.
Epaisseur Humide recommandée par couche	3000 microns humides A la truelle ou au règle.
Méthodes d'Application	Règle, Truelle

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interfill 833, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Interfill 833 doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Interfill 833 ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.